

Epomast Rapido

Código: N6605.153

MASSA EPOXÍDICA DE RÁPIDA SECAGEM

- ADEQUADO PARA PARTES IMERSAS E SUBMERSAS
- APLICAÇÃO ATÉ 1 CM DE ESPESSURA
- SEM ENCOLHIMENTO
- CURTO ESPAÇO DE TEMPO PARA SER LIXADO
- RÁCIO DE MISTURA SIMPLES

CARACTERÍSTICAS

É uma massa de enchimento epoxy bicomponente, de secagem rápida e alta resistência. Concebida para riscos e pequenas reparações. Pode ser aplicada até uma espessura máxima de 1 cm por demão. Pode ser aplicada em qualquer tipo de superfície previamente tratada com um primário adequado. Pode ser aplicado acima ou abaixo da linha de água e sobre Epomast Pro ou sobre subcapas epoxy. Para obter melhores resultados, antes da aplicação de uma camada de acabamento é aconselhável o uso de uma subcapa. Fácil de ser lixado e num curto espaço de tempo, seja em seco seja com humidade.

FICHA TÉCNICA

Mecanismo de Cura:	Reação química
Densidade:	1.45 ± 0,02 Kg/L
Volume Sólido:	100%
Ponto de Inflamação:	+58 °C
Aparência:	Mat
Cor:	Cinzento claro
Embalagens:	0,50 / 2 Kg

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O produto deve ser aplicado em superfícies previamente revestidas com enchimentos epoxy ou com primários epoxy após estarem limpas e lixadas com uma lixa de grão nº120 – nº 180.

APLICAÇÃO

Misture a base e o endurecedor até que fique homogêneo. Aplique com uma faca de enchimento ou uma espátula, sem acrescentar diluente. Aplique uma camada lisa com uma espessura máxima de 1 centímetro por demão. Deixe secar durante 3-4 horas a 20 ° C antes de lixar com uma lixa de grão nº120- nº180. Este tipo de aplicação permite obter uma superfície lisa e pronta a receber as seguintes camadas.

A superfície ficará lisa e pronta para ser sobreposta com subcapas com poliuretanos como por exemplo Polyrex Pro, assim como com primários epoxy tais como Adherpox, Plastolite Pro ou Unikote Pro.

Epomast Rapido

MASSA EPOXÍDICA DE RÁPIDA SECAGEM

DADOS DE APLICAÇÃO

Tempo de Secagem (20 °C):	7 dias
Validade (20 °C):	30 minutos
Temperatura de Aplicação. min/ max:	+5/35 °C
Endurecedor:	6605.999
Relação de mistura em volume:	1:1
Relação de mistura em peso:	60:40
Diluyente:	6610 só para limpeza
Espessura da camada molhada por demão:	0-10 mm
Espessura da camada seca por demão:	0-10 mm
Cobertura teórica por demão:	1m ² /L/mm
Tempo mínimo de cobertura (20 °C):	3*horas
Tempo máximo de cobertura (20 °C):	/
Número de demãos:	/

NOTAS * Tempo antes de lixar

REGRAS DE SEGURANÇA

Durante a aplicação em espaços fechados e durante a secagem, deve ser garantida uma ventilação adequada. O produto contém solventes que podem formar uma mistura explosiva quando combinados com o ar e expostos a uma chama, faísca ou descarga electrostática. É recomendado o uso de óculos, máscaras, luvas e roupas de protecção.

IMPORTANTE As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes de laboratório precisos e na experiência, que garantem a qualidade do produto, se usado de acordo com as nossas recomendações. Os dados contidos neste documento estão sujeitos a modificações como resultado do desenvolvimento contínuo do produto. A Veneziani não aceita qualquer tipo de responsabilidade decorrente do uso que não respeite as recomendações desta ficha técnica, exceto nos casos especificamente autorizados pelos serviços técnicos da Veneziani. Esta edição substitui as anteriores.